

СМ 14

Быстротвердеющая клеящая смесь

Быстротвердеющая растворная смесь для выполнения облицовочных работ внутри и снаружи зданий

СВОЙСТВА

- ▶ быстротвердеющая
(технологическое передви-
жение по уложенной
облицовке и расшивка швов
возможны через 3 часа)
- ▶ позволяет ускорить темпы
выполнения работ
- ▶ удобна и проста в применении
- ▶ водостойкая
- ▶ морозостойкая
- ▶ безопасна при применении
и эксплуатации
- ▶ экологически чистая



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстротвердеющая клеящая смесь Ceresit CM 14 предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плиткой из керамики и искусственного камня размером не более 30 x 30 см. Смесь Ceresit CM 14 применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленном строительстве, внутри и снаружи зданий.

Благодаря быстрому набору прочности растворная смесь особенно удобна для ускоренной облицовки. Незаменима при выполнении облицовочных работ в коридорах, переходах и других помещениях.

При облицовке деформируемых оснований необходимо использовать смеси Ceresit CM 17 или Ceresit CM 14 с добавлением эмульсии Ceresit CC 83.

Для укладки плитки из мрамора и светлого известняка рекомендуется применять смесь Ceresit CM 15.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением растворной смеси основание очищается от пыли, наплыков, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора

к основанию. Все неровности и непрочные участки основания следует удалить, а затем выровнять растворной смесью Ceresit CM 14. Неровности стен более 20 мм выровнять смесью Ceresit CT 29 за два или более слоя. Гипсовые основания необходимо загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17, а основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) следует предварительно увлажнить. Основания пола с большими неровностями необходимо за 24 часа выровнять материалами группы Ceresit CN.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды +15–20°C) из расчёта 0,27 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или с помощью мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. Использование растворной смеси возможно в течение 30 минут. Приготовленную растворную смесь тонким слоем при помощи лопатки, шпателя или терки нанести на облицовываемую поверхность и выровнять зубчатой теркой или шпателем. Уложить плитки на нанесённую растворную смесь и прижать. **Плитки предварительно не замачивать!** Максимальная толщина растворной смеси под плиткой не должна превышать 10 мм.

Зубцы должны иметь квадратную форму и соответствовать размеру плиток (например, при размере плиток 15 x 15 см ширина и глубина зуба должны быть 6 мм, при размере плиток 30 x 30 см – 10 мм).

Не рекомендуется укладывать плитки встык без шва. Ширина шва между плитками не должна быть менее 2 мм. Установка прокладок между плитками для обеспечения одинаковой ширины шва не требуется, так как уложенные на стенах плитки не сползают.

При нормальных климатических условиях (температура +20°C и относительная влажность воздуха 60%) плитку необходимо уложить не позднее 15 минут после нанесения растворной смеси на основание. В летний период и ветреную погоду при выполнении работ снаружи зданий время укладки сокращается до 10 минут. В течение 10 минут после укладки плитки на основание можно корректировать её положение. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды до её затвердения. В нормальных условиях расшивку следует производить по истечении 3 часов. Для заполнения швов применяются материалы группы Ceresit CE.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работы следует выполнять при температуре основания от +5°C до +30°C. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и твердения растворной смеси может измениться. Смесь Ceresit CM 14 содержит цемент и в момент гидратации наступает щелочная реакция, поэтому во время работы необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При облицовке полов и гигроскопичных оснований оптимальная пропорция воды берётся из расчёта 7 литров на 25 кг клеевой смеси.

На основаниях с деформационными швами последние необходимо дублировать и в облицовке с последующей заделкой швов эластичными герметиками.

Снаружи для крепления плиток применяется комбинированный метод: растворная смесь наносится на основание толщиной, соответствующей размерам зубца тёрки, и на плитку толщиной до 1 мм, покрывая всю поверхность равномерно.

Для крепления плиток на основаниях, не указанных в данном техническом описании, следует применять другие смеси или мастики групп Ceresit CM или Ceresit CU. В случае использования материала в условиях, не рассмотренных в данном техническом описании, следует самостоятельно провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

УПАКОВКА

Смесь Ceresit CM 14 фасуется в мешки по 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:	цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавками
Расход воды для приготовления растворной смеси:	6,5–7 л воды на 25 кг Ceresit CM 14
Время использования растворной смеси:	до 30 минут
Открытое время:	10–15 минут
Время корректировки:	до 10 минут
Температура основания:	от +5°C до +30°C
Сопротивление к сползанию:	менее 0,1 мм
Расшивка швов:	через 3 часа
Адгезия раствора к бетонным основаниям, эксплуатируемым в сухих и влажных условиях, не менее:	0,8 Н/мм ²
Температура эксплуатации:	от -50°C до +70°C
Расход растворной смеси:	от 2,0 до 4,2 кг/м ² (в зависимости от размера зубцов и неровности основания)
Расход воды и эмульсии Ceresit CC 83 для приготовления растворной смеси:	4,75 л воды, 2 кг Ceresit CC 83 на 25 кг клеевой смеси Ceresit CM 14
Открытое время смеси с эмульсией:	до 20 минут

Размеры плитки (см)	Размеры зуба тёрки (мм)	Расшивочный шов (мм)	Расход CM 14 (кг/м ²)
10 x 10	4	2	2,0
15 x 15	6	3	2,7
10 x 20	6	3	3,2
25 x 20	8	6	3,6
30 x 30	10	8	4,2

Заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 5.10/29710 от 15.08.2002.

ТУ У В.2.7-26.6-21685172.002-2002

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие смеси Ceresit CM 14 указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения, приведенных в данном техническом описании. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием. С момента появления данного технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Хенкель Баутехник (Украина)

г. Киев, ул. Освity, 4

Тел.: (044) 490-51-20, 490-51-21, факс: (044) 245-32-13

Ceresit@henkel.kiev.ua

www.henkel.ua

Профessionальные материалы для строительства и реконструкции

